

## Dane techniczne: DOS-klej superszybki

|                  | <b>Klebfix</b> | <b>Plastofix</b> | <b>Elastofix</b> |
|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Baza chemiczna   | cyjanoakrylat  | cyjanoakrylat    | cyjanoakrylat    |
| Kolor            | bezbarwny      | bezbarwny        | czarny           |
| Lepkość mPas.s   | 40             | 600              | 300              |
| Gęstość          | 1,06           | 1,04             | 1,06             |
| Wydłużenie wzg.  | <2%            | <3%              | <4%              |
| Max. szcz. klej. | 0,10mm         | 0,15mm           | 0,20mm           |
| Temp. stosowania | -55°C do +80°C | -55°C do +105°C  | -55°C do +130°C  |
| Trwałość         | 12 miesięcy    | 12 miesięcy      | 12 miesięcy      |

|                      | <b>Klebfix</b> | <b>Plastofix</b> | <b>Elastofix</b> |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| Stal                 | 60-90          | 30-40            | 90-120           |
| Aluminium            | 60-90          | 30-40            | 40-60            |
| Poliamid - PA        | 20-30          | 30-40            | 45-90            |
| PCV                  | 20-30          | 30-40            | 45-90            |
| Polycarbonat         | 10-15          | 10-20            | 60-100           |
| Poliksymetylen - POM | 30-40          | 30-40            | 60-90            |
| EPDM                 | 5-9            | 10-20            | 10-30            |
| Nepram               | 3-5            | 10-20            | 10-30            |


EPDM – Etylen/Propylen/-DIEn-Terpolymer

|                      | <b>Klebfix</b> | <b>Plastofix</b> | <b>Elastofix</b> |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| Stal                 | >22            | >22              | >25              |
| Aluminium            | >16            | >17              | >19              |
| Poliamid - PA        | 8-12           | 10-30            | 15-20            |
| PCV                  | 10-20*         | 10-20*           | 15-20*           |
| Polycarbonat         | 10-20*         | 10-20*           | 15-20*           |
| Poliksymetylen - POM | -              | 7-12             | 1-2              |
| EPDM                 | >10*>10*       | >10*             | >10*             |
| Nepram               | >10*           | >10*             | >10*             |


\*Złamanie materiału

**Wytrzymałość na zerwanie wg. Normy DIN EN 1465 (po 24 godzinach – temperatura badania).**


### Klebfix



### Plastofix



### Elastofix



## Dane fizyczne

### Typowe czasy utwardzania (sek.)

### Typowe wytrzymałości na zrywanie (N/mm²)

### \*Złamanie materiału

